



# PETRAFIX PISCINAS BLANCO

Mezcla Adhesiva Impermeable de prestaciones extremas. Para cerámicos translúcidos, venecitas y cerámicos de baja, media y alta absorción.

- Especial para superficies sumergidas / • Elevada Impermeabilidad
- Alta adherencia fisicoquímica / • Contiene antihongo / • Apto para exteriores e interiores.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tiempo Abierto: 25 minutos
- Vida útil de la pasta: 2 Hs. aproximadamente.
- Tiempo de puesta en servicio en piscinas: se deberá esperar 10 días para el llenado con agua.
- Tiempo de puesta en servicio en superficies no sumergibles: 48 hs.
- Tiempo de rectificación: 30 minutos.

## COMPOSICIÓN

Cemento Blanco, áridos de granulométrica controlada, aditivos orgánicos e inorgánicos y resinas sintéticas.

## RECOMENDACIONES GENERALES

- Apto para cualquier soporte tradicional, pisos de cerámicos o graníticos existentes y fachadas. Para yeso o sustratos flexibles recomendamos Petrafix en pasta.
- Comprobar que el soporte este firme y seco. Libre de polvo, grasa y líquidos desencofrante.
- Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 metros, la desviación debe ser inferior a 5 mm.
- Respetar el agua de amasado del mortero.
- No aplicar a temperaturas inferiores de 4° C, ni superiores de 35 °C.
- Proteger 24hs de su aplicación del agua de lluvia.

## INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

- 1) Colocar 1 parte de agua limpia y 4 partes de Petrafix Piscina Blanco de forma paulatina en un balde, mezclando manualmente o con batidor eléctrico hasta lograr una pasta homogénea y sin grumos. Deje reposar 5 minutos y aplique.

- 2) Humedecer el soporte únicamente al aplicar en exposición directa al sol, en días calurosos y/o ventosos o superficies muy absorbentes sin dejar charcos.
- 3) Vuelva a mezclar el mortero y extender sobre el sustrato con cuchara y posteriormente peinar con llana dentada con un ángulo no menor de 70°.
- 4) Colocar la pieza limpia y presionar enérgicamente hasta lograr un contacto óptimo entre el adhesivo y la pieza, respetando la junta de dilatación adecuada. Para piezas grandes, asegurar un buen contacto utilizando una masa de goma. Para venecitas, retirar el papel de las planchas 24 horas después de su colocación.
- 5) Finalizar el trabajo rejuntando el revestimiento con nuestra **Pastina Flexible – Alta Prestación** desp. de 24/48 hs

## RENDIMIENTO

Tipo de piezas	Llana	Rendimiento por Bolsa (30 Kg)	Consumo x m <sup>2</sup>
Venecitas	N° 6	10 m <sup>2</sup>	3 Kg
◆ hasta 8 mm	N° 8	7.5 m <sup>2</sup>	4 Kg
◆ más de 8 mm <sup>(*)</sup>	N° 12	5 m <sup>2</sup>	6 Kg

◆ : Cerámicos - (\*) Nota: realizar doble encolado

## CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de elaboración, envase cerrado y al abrigo de la humedad.

## PRESENTACIÓN

En bolsa de 30 Kg.



[www.rcpremezclados.com](http://www.rcpremezclados.com)